



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
25.09.1996 Patentblatt 1996/39

(51) Int. Cl.⁵: B27D 5/00, B29C 63/04

(21) Anmeldenummer: 95104145.8

(22) Anmeldetag: 21.03.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE ES FR IT

• Schmid, Johannes
D-72181 Starzach-Wachendorf (DE)

(71) Anmelder: HOMAG MASCHINENBAU AG
D-72296 Schopfloch (DE)

(74) Vertreter: Kohlmann, Karl Friedrich, Dipl.-Ing. et al
Hoffmann, Eitle & Partner,
Patentanwälte,
Arabellastrasse 4
81925 München (DE)

(72) Erfinder:
• Eisele, Klaus
D-72160 Horb i. d. Neckar (DE)
• Kalmbach, Kurt
D-72293 Glatten (DE)

(54) **Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung einer Schmalseite eines Werkstückes mit Holz oder Holzwerkstoff aus dessen an die Schmalseite angrenzender Oberflächenschicht**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschichtung einer Schmalseite (6) eines Werkstückes (100) mit Holz oder Holzwerkstoff, aus dessen an die Schmalseite (6) angrenzender Oberflächenschicht (3, 31), bei dem im Durchlaufverfahren


- a) die zu beschichtende Schmalseite (6) durch spanabhebende Bearbeitung in eine gewünschte Form gebracht und dabei ein für die Beschichtung ausreichender Überstand (7, 32) aus der angrenzenden Oberflächenschicht (3, 31) erzeugt wird,
b) auf den Überstand (7, 32) auf der der zu beschichtenden Schmalseite zugewandten Seite eine Stabilisierungsschicht (12) aufgetragen wird,

c) auf die der Stabilisierungsschicht (12) gegenüberliegenden Seite des Überstandes (7, 32) eine Flüssigkeit (13) aufgebracht wird,

d) zumindest die mit der Flüssigkeit (13) versehene Seite des Überstandes einer Wärmebehandlung ausgesetzt, und

e) der Überstand (7, 32) an der zu beschichtenden Schmalseite (6) angelegt und an diese angepreßt wird.

FIG. 13



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschichtung einer Schmalseite eines Werkstückes mit Holz oder Holzwerkstoff aus dessen an die Schmalseite angrenzender Oberflächenschicht, bei dem im Durchlaufverfahren an einer Plattenkante eine gewünschte Profilform erzeugt und bei der die aus Holz oder Holzwerkstoff bestehende Oberflächenschicht, wie beispielsweise ein Echtholz furnier, um die Schmalseite herumgebogen und angedrückt wird.

In der DE-OS 23 57 051 ist ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Beschichten von Holz- oder Holzwerkstoffplatten mit Schichtstoffplatten, Kunststoffolien oder Furnieren offenbart, bei dem die Beschichtung um auf einer Seite der Holz- oder Holzwerkstoffplatte abgerundeten Kanten herumgezogen bzw. -gebogen werden. Bei dem bekannten Verfahren wird eine Platte aus Holz oder Holzwerkstoff in einem Preßgang gleichzeitig beidseitig mit der Beschichtung versehen und anschließend die Kanten mit spanenden Werkzeugen abgerundet, wobei der Überstand der Beschichtung auf einer Seite ebenfalls entfernt wird, während auf der anderen Seite der Überstand der Beschichtung stehen bleibt und anschließend mit Formwerkzeugen um die gerundeten Kanten nach der Beileimung herumgebogen wird.

Eine hieraus bekannte Vorrichtung weist entlang des Förderweges der Platten im Bereich der Plattenkanten angeordnete Fräswerkzeuge zum Besäumen der Beschichtung und Abrunden der Plattenkante unter Schonung der überstehenden Beschichtung. Des weiteren sind eine Leimabgabestation zum Beileimen der besäumten bzw. profilierten Plattenkante und nachgeschaltete Biegevorrichtungen zum Anbiegen und Anpressen der überstehenden Beschichtung an die abgerundete Plattenkante vorgesehen. Als Weiterbildung können Heizvorrichtungen zum Erwärmen der überstehenden Beschichtung vorgesehen sein, die vor, während und nach dem Anbiegen und Anpressen zur Erleichterung des Biegevorgangs und Beschleunigung des Anleimvorgangs dienen. Die Biegevorrichtung kann aus einer kufenförmigen Schiene oder einem Biegeschuh bestehen, deren Einlauf den Beschichtungsüberstand untergreift und deren Auslauf der Rundung der Plattenkante angepaßt ist. Die Biegevorrichtung kann ebenso eine Anzahl von Rollen oder Schuhe umfassen, die den Beschichtungsüberstand am Einlauf untergreifen und deren Mantelflächen bei aufeinanderfolgenden Rollen ein zunehmend der Rundung der Platten angepaßtes Profil aufweisen. Mit einer derartigen Vorrichtung ist es möglich, im kontinuierlichen Durchlaufverfahren abgerundete Kanten mit herumgeführter Beschichtung herzustellen.

In der Praxis hat sich nun gezeigt, daß Verfahrensweisen dieser bekannten Art für eine Beschichtung mit Echtholz furnier allenfalls bedingt geeignet sind. So kommt es insbesondere bei kleinen Radien und komplizierten Kantenformen im Echtholz furnier sehr schnell zu Einreißerscheinungen und Brecheffekten. Verfah-

rensweisen der bekannten Art eignen sich daher lediglich zur Herstellung von Abrundungen mit relativ großen Radien und dies auch nur bei manchen Holzarten.

Aus der DE 43 16 368 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung von beschichteten, insbesondere furnierten Tafелеlementen mit wenigstens einer profilierten, vorzugsweise eine abgerundete Längskante aufweisenden Längsseite bekannt, bei dem die Beschichtung mit einem Überstand auf einem Randsteg aufgeleimt und aufgepreßt wird. Der Randsteg wird dann durchtrennt, wonach der Überstand an die profilierte Kante angedrückt und angeleimt wird. Durch die Ausbildung des Randstegs soll während den einzelnen Arbeitsschritten eine zuverlässige Stabilisierung des Furnierblatts gewährleistet werden. Auch bei diesem bekannten Verfahren sind die vorgenannten Probleme bezüglich Einreißerscheinungen und Brecheffekten beim Andrücken und Herumziehen um die profilierte Kante bei Echtholz furnieren nur bedingt verbessert.

In der DE 42 39 336 A1 ist schließlich ein Durchlaufverfahren zum Beschichten von Trägermaterial im abgerundeten oder profilierten Übergangsbereich des Trägermaterials bekannt. Bei diesem Verfahren ist ein Überstand des Beschichtungsmaterials in den zu beschichtenden Übergangsbereich herausgeführt. Als Klebstoff für das Ankleben des Beschichtungsmaterials an das Trägermaterial wird Schmelzkleber eingesetzt, der bei dem sogenannten Postforming-Verfahren eine wesentliche Reduzierung des Energieeinsatzes sowie eine Verringerung der Investitionskosten ermöglicht. Wiederum sind jedoch bei der Beschichtung von Echtholz furnieren erscheinende Einreißerscheinungen und Brecheffekte bei diesem Verfahren nur bedingt reduziert.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine für die Arbeitsweise im Durchlauf ohne Vorarbeiten geeignete Verfahrensweise und Vorrichtung der eingangs genannten Gattung zu schaffen, mit der ein aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehender Überstand, insbesondere ein solcher aus Echtholz furnier auch zu etwas komplizierteren Kantenprofilen und kleineren Radien geformt werden kann, ohne daß dabei Reiß- und Brecherscheinungen auftreten, die die Qualität derartiger Werkstücke beeinträchtigen.

Dieses technische Problem wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen nach dem Anspruch 1 sowie durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 12 gelöst.

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, einen zum Herumziehen bzw. Herumbiegen und Andrücken an die profilierte Schmalseite vorgesehenen Überstand auf einer Seite mit einer Stabilisierungsschicht zu versehen, dann die der Stabilisierungsschicht gegenüberliegende Seite des Überstands mit einer Flüssigkeit zu tränken und schließlich den in dieser Weise vorbereiteten Überstand zu erwärmen. Mit anderen Worten: In einem ersten Schritt wird auf den später zu biegenden Überstand eine Stabilisierungsschicht aufgetragen, die dem Überstand die für die anschließende Behandlung

erforderliche Stabilität und Festigkeit verleiht. Der in dieser Weise verfestigte Überstand wird dann auf der der Stabilisierungsschicht gegenüberliegenden Seite mit einer Flüssigkeit getränkt und erhitzt. Durch die Kombi-
 5 nationswirkung von peripherer Verfestigung einerseits und Tränken mit Flüssigkeit unter Wärmeeinfluß andererseits erlangt der Überstand eine Weichheit und Elastizität, mit der auch kleinere Radlen und kompliziertere
 10 Profilformen im anschließenden Biege- und Formvorgang ohne Qualitätseinbuße realisiert werden können. Die Stabilisierungsschicht kann dabei entweder durch eine Schmalzkleberschicht gebildet sein, mit der gleichzeitig die Verklebung des Überstandes an der profilierten Kante erzielt wird, oder eine separate Schicht aus
 15 einem anderen, der Verfestigung dienenden Material, auf die dann eine Leimschicht für die Verklebung des Überstandes aufgetragen wird.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können in optimaler Weise nicht nur Echtholzturniere, sondern sogar dünne Schichten von hochverdichteten Außen-
 20 seiten von Holzwerkstoffplatten oder auch Holzbeschichtungen von Tischlerplatten ohne qualitätsmindernde Einreißerscheinungen oder Brecheffekte einstückig an profilierte Schmalseiten von Werk-
 25 stücken im Durchlaufverfahren angeformt werden.

Wird eine weitere Leimschicht aufgetragen, so wird die Leimschicht durch die der Flüssigkeitsbehandlung nachgeordnete Wärmebehandlung in optimaler Weise auf die notwendige Temperatur unter gleichzeitiger Elastizitätsverbesserung des Echtholzes bzw. der Holzbe-
 30 schichtung gebracht. Durch die Beschichtung des Überstandes wird zudem eine Sperrwirkung bezüglich der eingebrachten Flüssigkeit erzielt. Dies bedeutet, daß durch die sehr rasche Einbringung der Flüssigkeit durch die Wärmebehandlung in die Holzschicht diese
 35 nicht auf der gegenüberliegenden Seite herausdiffundieren kann und damit regelrecht in den Überstand "eingetrieben" wird. Grundsätzlich kann jede die Weichheit und Elastizität fördernde Flüssigkeit verwendet werden. Für die meisten Fälle eignet sich Wasser oder ein Was-
 40 sergemisch.

Bei einer Holzwerkstoffplatte oder Tischlerplatte kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erstmals die bereits vorhandene, gegenüber der Plattenfüllung
 45 bessere, mit einer geringeren Rauigkeit versehene Oberfläche einer hochverdichteten Außenseite aus Holzmaterial einstückig um die profilierte Schmalseite herumgezogen werden. Dabei erübrigen sich die normalerweise notwendigen Glättungsmaßnahmen oder
 50 Beschichtungsvorgänge mit zusätzlichen Materialien an der profilierten Schmalseite.

Bei der Verarbeitung von Holzwerkstoffplatten ist es vorteilhaft, einen Überstand mit einer Dicke von unge-
 55 fähr 0,3 mm stehen zu lassen, der dann in optimaler Weise mit dem erfindungsgemäßen Verfahren an die zuvor profilierte Schmalseite herumgezogen und ange-
 60 drückt werden kann.

Vorteilhafterweise werden bei beidseitig mit einem Echtholzturnier als Oberflächenschicht beschichtete

plattenförmig Werkstücke derart bearbeitet, daß eine Oberflächenschicht vorgeritzt und dann die spanabhe-
 65 bende Bearbeitung auf die gewünschte Form von dieser Seite aus bis zur gegenüberliegenden Oberflächenschicht durchgeführt und diese als Überstand einge-
 70 setzt wird. Dadurch wird bei dem Ausspanen der Schmalseite in die gewünschte Profilform ein Ausbrechen an der Kante der einen Oberflächenschicht ver-
 75 mieden.

Die spanabhebende Bearbeitung der Schmalseite in die gewünschte Form kann entweder in einem Arbeitsschritt oder vorteilhafterweise auch in mehreren
 80 hintereinandergeschalteten Bearbeitungsschritten durch verschiedene spanabhebende Werkzeuge, wie beispielsweise Fräsen und/oder Sägen, erfolgen.

Dabei ist es besonders vorteilhaft, daß die gewünschte Form einen im Übergangsbereich von der angrenzenden Oberflächenschicht auf die zu beschich-
 85 tende Schmalseite angeordneten Radius aufweist. Dadurch können beim Herumbiegen und Andrücken der Oberflächenschicht an die Schmalseite qualitäts-
 90 mindernde Einreißerscheinungen oder Brecheffekte noch besser vermieden werden, als es bereits durch die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte erreicht wird.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn bei der spanabhebenden Bearbeitung eine Restschicht auf dem Über-
 95 stand belassen und diese dann in einem letzten Bearbeitungsschritt abgetragen wird. Hierdurch wird bei der spanabhebenden Bearbeitung der Schmalseite in
 100 die gewünschte Form der später zu biegende Überstand solange wie möglich stabilisiert.

Wird durch die spanabhebende Bearbeitung im Auslaufbereich des Radius zum Überstand ein Spalt gebildet, so ist es vorteilhaft, diesen Spalt mit einem
 105 Leim oder Kleber auszufüllen. Dadurch wird eine bestmögliche Verleimung beim Andrücken des Überstandes erreicht, ohne daß eine sichtbare Kante an der Außenseite am Radius zu sehen ist.

Damit eine Beschädigung des Überstandes bei allen
 110 Arbeitsschritten vermieden wird, ist es vorteilhaft, den Überstand abzustützen.

Das Ausfüllen des durch die spanabhebende Bearbeitung im Auslaufbereich des Radius zum Überstand gebildeten Spaltes mit einem Leim oder Kleber erfolgt
 115 vorteilhafterweise durch eine Leim- oder Klebereinspritzdüse, die den Bearbeitungswerkzeugen nachgeordnet ist.

Insbesondere ist es vorteilhaft, die Lage der Abstützmittel für den Überstand über eine Abtasteinrichtung zu steuern, die sich an der angrenzenden
 120 Oberflächenschicht orientiert und auch die Leim- oder Klebereinspritzdüse derart fein positioniert, daß die Leim- oder Klebereinspritzdüse nicht in Kontakt mit dem Überstand kommen kann. Dadurch wird eine Beschädi-
 125 gung des Überstandes vermieden. Vorteilhafterweise sind hierzu die Tasteinrichtungen in an sich bekannter Weise federnd gelagert und die Leim- oder Klebereinspritzdüse mit den Tasteinrichtungen zum Abstützen
 130 des Überstandes gekoppelt.

Vorteilhaft ist es ferner, auch die Bearbeitungswerkzeuge zur Herstellung der gewünschten Form der Schmalseite über eine Tasteinrichtung zu steuern. Mit dieser Tasteinrichtung wird zweckmäßigerweise der an den Überstand angrenzende Oberflächenbereich der angrenzenden Oberflächenschicht abgetastet.

In jedem Fall müssen die Bearbeitungswerkzeuge derart gesteuert werden, daß auf den sehr empfindlichen Überstand keine großen Kräfte einwirken. Die Anordnung muß in jedem Falle derart getroffen werden, daß lediglich ein minimaler Schnittdruck und minimale Querkkräfte auf den Überstand einwirken. Dieser Forderung muß auch bei den nachgeschalteten Drückmitteln zum Umbiegen und Andrücken des Überstandes an die geformte Schmalseite Rechnung getragen werden.

Im folgenden sind zur weiteren Erläuterung und zum besseren Verständnis der Erfindung zwei Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben und erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer beidseitig mit einem Echtholzurnier beschichteten Platte;

Fig. 2 bis 10 jeweils eine schematische Querschnittsansicht einer beschichteten Schmalseite der Platte nach Fig. 1 nach Ausführung der einzelnen Verfahrensschritte,

Fig. 11 eine schematische Seitenansicht einer Spanplatte mit hochverdichteten Außenseiten bestehend aus einem Holzmaterialgemisch,

Fig. 12 eine schematische Seitenansicht der Spanplatte nach Fig. 11, bei der ein Überstand aus Holzmaterial einer hochverdichteten Außenseite zum Herumbiegen der Spanplatte an eine profilierte Schmalseite stehengelassen ist, und

Fig. 13 eine schematische Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

Aus den Fig. 1 bis 10 sind die einzelnen Verfahrensschritte, die an einer beidseitig beschichteten Platte auszuführen sind, sehr gut ersichtlich.

In der Fig. 1 ist eine bereits auf beiden Seiten mit einem Echtholzurnier beschichtete Platte 100 gezeigt, die eine obere Furnierschicht 1 und eine untere Furnierschicht 3 sowie eine dazwischenliegende Plattenfüllung 2 aufweist. In einem fakultativen Verfahrensschritt wird zuerst die obere Furnierschicht 1 angeritzt, so daß diese Furnierschicht auf einer Linie parallel zu einer Schmalseite 6 feinbearbeitet wird. Dies erfolgt beispielsweise durch eine Ritzsäge, die eine Nut 4 in die obere Furnierschicht 1 und in einen kleinen Teilbereich der Plattenfüllung 2 einformt.

Gemäß der Fig. 3 wird dann mit einem geeigneten Fräs Werkzeug der von der Nut 4 bis zu einer Schmalseite 6 verbleibende Rest der oberen Furnierschicht 1 sowie das darunterliegende Material der Plattenfüllung 2 weggespart, so daß ein Überstand 7 sowie ein darüberliegender Füllungsüberstand 5 stehen bleiben. Danach erfolgt, wie in der Fig. 4 gezeigt, mit einem weiteren Bearbeitungswerkzeug ein Wegnehmen des Füllungsüberstands 5. Dabei wird der Furnierüberstand 7 nicht bearbeitet. Gleichzeitig mit diesem Arbeitsschritt gemäß Fig. 4 kann zusätzlich eine Grobbearbeitung des gewünschten Profils erfolgen. Wie in der Fig. 5 gezeigt, wird dann das gewünschte Profil mit einem Radius 9 an der Schmalseite 6 mittels Fräsen erzeugt. Dabei verbleibt je nach gewähltem Profil und Werkzeug ein Spalt 10 zwischen der Plattenfüllung 2 und dem Überstand 7. Der Spalt 10 wird mit einer Raupe 11 aus Schmelzkleber oder einem anderen geeigneten Werkstoff, zum Beispiel einem EVA-Kleber, d.h. einem elastomeren Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat, ausgefüllt, wie dies in Fig. 6 dargestellt ist. Es sind hierbei auch Schmelzkleber gemäß dem eingangs erläuterten Stand der Technik einsetzbar.

Nach diesen Bearbeitungsschritten erfolgt ein Auftrag einer Stabilisierungsschicht, hier eine Schmelzkleberschicht 12, auf der der profilierten Schmalseite 6 zugewandten Seite des Überstands 7. Dies ist in der Fig. 7 dargestellt.

Bis zu diesem Verfahrensschritt wird durch eine Einrichtung 19, hier eine Führungsplatte, der Überstand 7 an der Außenseite abgestützt.

Gemäß der Fig. 8 wird dann auf die Außenseite des Überstands 7, d.h. die der Stabilisierungsschicht 12 gegenüberliegenden Seite des Überstands 7, eine Flüssigkeit 13, hier Wasser, aufgebracht. Sodann wird diese mit Flüssigkeit getränkte Seite des Überstands 7 einer Wärmestrahlung 14 ausgesetzt, wodurch die Feuchtigkeit in die Furnierschicht eingetrieben wird. Dies ist schematisch in der Fig. 9 dargestellt.

Schließlich erfolgt das Herumziehen bzw. -biegen und Andrücken des Überstands 7 an die profilierte Schmalseite 9, wobei in der Fig. 10 gestrichelt dargestellt die Zwischenstadien gezeigt sind. Bei einem ersten Zwischenstadium ist der Überstand 7' in Bereich der Schmelzkleberraupen 11 bereits angedrückt. Hierbei ist die Stabilisierungsschicht mit 12' bezeichnet. Das Endstadium des angedrückten Überstands ist mit 7'' bezeichnet.

Bei der in Fig. 10 gezeigten Darstellung ist der Überstand 7 so lang, daß ein kleiner überstehender Furnierrand 18 verbleibt, der über die Furnierschicht 1 reicht. Dieser kann mit bekannten Mitteln abgefräst, abgesägt oder abgeschnitten werden. Es ist jedoch genauso möglich, die Länge des Überstands 7 so zu wählen, daß dessen obere Kante in angedrücktem Zustand an die Plattenkante genau mit der oberen Furnierschicht 1 abschließt, oder die obere Furnierschicht 1 einen kleinen Überstand aufweist, dessen Länge der Furnierschichtdicke der unteren Furnierschicht 3 ent-

spricht. Damit wird ein bündiger Abschluß der zwei aufeinander treffenden Furnierschichten 1,3 ohne weiteren Bearbeitungsschritt erzielt.

Es ist auch möglich, die in den Figuren 2 bis 5 gezeigten Bearbeitungsschritte durch einen Bearbeitungsschritt zu ersetzen, indem ein Bearbeitungswerkzeug gleich die endgültige profilierte Schmalseite 6 erzeugt. Die Verwendung verschiedener Bearbeitungswerkzeuge, die nacheinander geschaltet die endgültige Profilierung der Schmalseite 6 ergeben, ermöglicht jedoch eine bessere Oberflächengüte der profilierten Schmalseite 6, so daß eine bessere Verklebung bzw. Verleimung des Überstands 7 möglich ist.

Gegenüber der in den Fig. 1 bis 10 dargestellten Verfahrensweise, bei der das Herumbiegen des Überstands 7 von unten nach oben gezeigt ist, ist es selbstverständlich auch möglich, den Überstand 7 aus der oberen Oberflächenschicht, hier die Furnierschicht 1, herauszuformen und dann das Herumbiegen des Überstands 7 von oben nach unten durchzuführen.

Ein zweites Ausführungsbeispiel einer bei dem erfindungsgemäßen Verfahren verwendbaren Platte ist in den Fig. 11 und 12 dargestellt. Die gezeigte Spanplatte 30 besitzt eine grob strukturierte Füllung 33; an die sich zwei hochverdichtete Außenseiten 31 anschließen. Die hochverdichteten Außenseiten 31 bestehen dabei in bekannter Weise aus feinen, mit Leim vermischten Holzteilchen. Dabei weist die Flächenseite eine bessere Oberflächengüte auf, als die Schmalseiten der Platte. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nun erstmals auch bei einer Spanplatte 30 möglich, einen aus einer der aus Holzmaterial bestehenden Außenseiten 31 gebildeten Überstand 32 stehen zu lassen, der dann an eine profilierte Seitenkante 9 herumgeführt und angedrückt wird. Hierzu werden die gleichen Verfahrensschritte wie bei der beidseitig mit Holzfurnier beschichteten Platte ausgeführt.

Eine schematische Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in der Fig. 13 gezeigt. Bei dieser Darstellung werden die Platten auf der linken Seite in die Durchlaufmaschine eingebracht. Dort werden sie mittels Transporteinrichtungen 40 aufgenommen durch die gesamte Maschine transportiert. An einer ersten Bearbeitungsstation wird die obere Furnierschicht mit einer Ritzsäge 41 angeritzt. An diese schließt sich ein Abblattfräser 42 an, der bis zur unteren Furnierschicht die Füllung wegfräst. Anschließend wird mit einem Profil- oder Abblattfräser 43 die gewünschte Profilform an der Längs- oder Seitenkante herausgespart. Anschließend wird zur weiteren Profilierung mit einer Ritzsäge 44 ein Spalt zwischen dem Furnierüberstand und der Füllung herausgesägt.

Dieser Spalt wird in einer sich daran anschließenden Einspritzdüse mit einer Leimraupe oder einer Schmelzkleberraupen ausgefüllt. Darauf folgt das Aufbringen der Stabilisierungsschicht mit einer Walze 46. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird durch die Walze 46 eine Schmelzkleberschicht aufgebracht. Direkt danach ist eine Auftragseinrichtung 47, mit der auf die

der Stabilisierungsschicht gegenüberliegende Seite des Überstands eine Flüssigkeit aufgetragen wird, angeordnet. Diese besteht beispielsweise aus einem unterhalb der Plattenaufrichtung angeordnetem Wasserbad, in dem zumindest eine Rolle oder Walze angeordnet ist. Deren Drehachse ist senkrecht zu der Transportrichtung der Platten angeordnet. Die Höhe der Walze ist dergestalt, daß diese zum einen zumindest teilweise im Wasserbad eintaucht und zum anderen die Unterseite des Überstands an der Walze abrollt, wodurch der Auftrag mit Wasser erfolgt. Direkt danach sind Heizeinrichtungen 48 angeordnet, die bei Verwendung eines Schmelzklebers von oben wie auch von unten auf den Überstand gerichtet sind. Die untere Heizstrahlereinrichtung dient dabei zum Einbringen der zuvor aufgetragenen Flüssigkeit in den Überstand, hier das Furnier oder der Überstand einer Spanplatte oder einer Tischlerplatte. Die obere Heizeinrichtung bewirkt, daß der Schmelzkleber auf einer verarbeitbaren Temperatur bleibt. Schließlich wird durch nachgeordnete Rollen 49 der Überstand an die profilierte Seitenkante allmählich herangebogen und angedrückt. In einer Nachbearbeitungsstation 50 erfolgt dann das Abschneiden des Überstands über die Seite.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beschichtung einer Schmalseite (6) eines Werkstückes (100) mit Holz oder Holzwerkstoff aus dessen an die Schmalseite (6) angrenzender Oberflächenschicht (3, 31), bei dem im Durchlaufverfahren
 - a) die zu beschichtende Schmalseite (6) durch spanabhebende Bearbeitung in eine gewünschte Form gebracht und dabei ein für die Beschichtung ausreichender Überstand (7, 32) aus der angrenzenden Oberflächenschicht (3, 31) erzeugt wird,
 - b) auf den Überstand (7, 32) auf der der zu beschichtenden Schmalseite zugewandten Seite eine Stabilisierungsschicht (12) aufgetragen wird,
 - c) auf die der Stabilisierungsschicht (12) gegenüberliegenden Seite des Überstands (7, 32) eine Flüssigkeit (13) aufgebracht wird,
 - d) zumindest die mit der Flüssigkeit (13) versehene Seite des Überstands einer Wärmebehandlung ausgesetzt, und
 - e) der Überstand (7, 32) an der zu beschichtenden Schmalseite (6) angelegt und an diese angepreßt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Stabilisierungsschicht (12) ein Schmelzkleber eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück (2) eine einseitig mit einem

- Echtholzturnier (3) als Oberflächenschicht (3) beschichtete Platte ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück (2) eine Holzwerkstoffplatte (30) oder Tischlerplatte ist, die zumindest eine hochverdichtete, aus Holzmaterial bestehende Außenseite (31) aufweist. 5
 5. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem beidseitig mit einem Echtholzturnier als Oberflächenschicht beschichtete plattenförmige Werkstücke (100) bearbeitet werden, dadurch gekennzeichnet, daß eine Oberflächenschicht (1) vorgeritzt und dann die spanabhebende Bearbeitung auf die gewünschte Form von dieser Seite aus bis zur gegenüberliegenden Oberflächenschicht (3) durchgeführt und diese als Überstand (7) eingesetzt wird. 10 15
 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die spanabhebende Bearbeitung der Schmalseite (6) in die gewünschte Form in mehreren hintereinandergeschalteten Bearbeitungsschritten erfolgt. 20
 7. Verfahren nach Anspruch 1, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die gewünschte Form einen im Übergangsbereich von der angrenzenden Oberflächenschicht (3, 31) auf die zu beschichtende Schmalseite (6) angeordneten Radius (9) aufweist. 25 30
 8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei der spanabhebenden Bearbeitung eine Restschicht (5) auf dem Überstand (7, 32) belassen und diese dann in einem letzten Bearbeitungsschritt abgetragen wird. 35
 9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß durch die spanabhebende Bearbeitung im Auslaufbereich des Radius (9) zum Überstand (7, 32) ein Spalt (10) gebildet wird, der mit einem Leim oder Kleber (11) ausgefüllt wird. 40
 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Stabilisierungsschicht (11) eine Schmelzkleberschicht eingesetzt wird, auf die eine Leimschicht für die Verklebung des Überstandes (7, 32) aufgetragen wird. 45
 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Überstand (7, 32) abgestützt wird. 50
 12. Vorrichtung zur Beschichtung einer Schmalseite (6) eines Werkstückes (100) mit Holz oder Holzwerkstoff aus dessen an die Schmalseite (6) angrenzender Oberflächenschicht (3, 31) im Durchlaufverfahren, mit 55
 - einer Fördereinrichtung (40) für die Werkstücke (2);
 - am Wege der Werkstücke (100) angeordneten Bearbeitungswerkzeugen (41 bis 44) zur mindestens einstufigen Herstellung der gewünschten Form an der Schmalseite (6) unter Bildung eines Überstandes (7, 32) aus der angrenzenden Oberflächenschicht (3, 34);
 - Auftragsmitteln (46) zum Aufbringen einer Stabilisierungsschicht (12) auf die der zu beschichtenden Schmalseite (6) zugewandten Seite des Überstandes (7, 32);
 - einer Auftragseinrichtung (47), mit der auf die der Stabilisierungsschicht (12) gegenüberliegenden Seite des Überstandes (7, 32) eine Flüssigkeit (13) aufgetragen wird;
 - einer der Auftragseinrichtung (47) nachgeordnete Warmevorrichtung (48), mit der die Flüssigkeit (13) in dem Überstand (7, 32) erhitzt wird, und
 - nachgeschalteten Andrückmitteln (49) zum Umbiegen und Andrücken des Überstandes (7, 32) an die geformte Schmalseite (6).
 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Bearbeitungswerkzeuge hintereinander angeordnete Fräser (42, 43) und/oder Sägen (41, 44) sind.
 14. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Auftragsmittel eine Auftragswalze (46) umfassen.
 15. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Auftragseinrichtung umfaßt:
 - ein Flüssigkeitsbad,
 - eine zumindest teilweise in dem Flüssigkeitsbad laufende Walze, deren Drehachse senkrecht zur Transportrichtung der Werkstücke (100) verläuft und derart unterhalb der geförderten Werkstücke angeordnet ist, daß der Überstand in Kontakt mit der Walze kommt.
 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 7 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Leim- oder Klebereinspritzdüse (45) den Bearbeitungswerkzeugen (42 bis 44) nachgeordnet ist, mit der der im Auslaufbereich des Radius (9) zum Überstand (7, 32) angeordnete Spalt (10) mit Leim- oder Kleber (11) ausgefüllt wird.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß Einrichtungen (19) zum Abstützen des Überstandes (7, 32) vorgesehen sind.

5

18. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Bearbeitungswerkzeuge (41 bis 44) mit einer Tasteinrichtung gekoppelt sind, die den an den Überstand (7, 32) angrenzenden Oberflächenbereich der angrenzenden Oberflächenschicht (3, 34) abgreift.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8





FIG. 13





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 10 4145

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.4)
Y	DE-A-34 29 388 (HIAG) 21. Februar 1985	1,3	B27D5/00
A	* Seite 5, Zeile 7-34; Anspruch 1 *	12	B29C63/04
Y	US-A-2 751 879 (HOTZMAN) 26. Juni 1956	1,3	
	* Spalte 1, Zeile 16-26; Anspruch 1 *		
A	DE-A-14 03 713 (SCHIEBER) 24. Oktober 1968	1-3, 12, 14	
	* Anspruch 1 *		
A	US-A-3 661 688 (WHEELER) 9. Mai 1972	4	
	* Anspruch 1 *		
A	EP-A-0 545 390 (DREER) 9. Juni 1993	1,3,5, 7-9, 17	
	* Spalte 4, Absatz 3-5; Abbildung 1A *		
A	* Spalte 5, Absatz 6 *	11	
A, D	DE-A-23 57 051 (IMA) 28. Mai 1975	1,3,6,7, 10-13, 16	
	* Seite 18, Zeile 7-22; Abbildungen 3-5, 7, 17A, 17B *		
A	* Seite 11, Zeile 15-19 *	11, 17	
A	DE-A-31 40 770 (WEBER) 23. Juni 1983	1, 12, 18	
	* Anspruch 1 *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt		Prüfer	
DEN HAAG		De Gussem, J	
Abgeschlossen am		26. September 1995	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>G : nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überlappendes Dokument</p>			

EPO FORM 1500 (04/92) (P/04/02)